



MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8'İNCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
BALİSTİK TEST VE ANALİZ LABORATUVARI

LABORATUVAR MUAYENE RAPORU

Rapor No: 2022-558

Rapor Tarihi: 14.11.2022

İSTEK YAZISININ İLGİSİ/TARİHİ : Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün 11.11.2022 tarihli Laboratuvar Muayenesi İstek Formu
YÜKLENİCİNİN ADI/TİCARİ UNVANI : EASYWALLBRICK İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti.
SÖZLEŞME/SİPARİŞ TARİH-NOSU : 03.11.2022-2022/24
NUMUNEYİ GÖNDEREN MAKAM : EASYWALLBRICK İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti.
MALIN ADI VE CİNSİ (Tipi/Sınıfı) : Beton Blok
NUMUNENİN AMBALAJI VE MİKTARI: 4 Adet
ALIM/İMALAT MİKTARI : -
NUMUNE TESLİM TARİHİ VE VARSA MÜHÜR NUMARASI : 11.11.2022-YOK
İLGİLİ REFERANS : -
LABORATUVAR/TEST MERKEZİ : 19,7°C Sıcaklık, %39,8 Bağıl Nem
MUAYENE ORTAM ÖZELLİKLERİ

SIRA NO	REFERANS DOKÜMAN MADDE NO	MUAYENE EDİLEN ÖZELLİKLER	REFERANS DOKÜMAN DEĞERLERİ	BULUNAN DEĞERLER	SONUÇ
1	Laboratuvar Muayenesi İstek Formu	(Numune-2) Balistik Direnç 7,62x51 mm AP mühimmat ile yapılan testte ölçülen hız değeri.	Delinme olmayacaktır. Hız 820±10 (sekiz yüz yirmi artı eksi on) m/s olacaktır.	V1: 811 m/s Delinme YOK V2: 819 m/s Delinme YOK V3: 811 m/s Delinme YOK	UYGUN
2	Laboratuvar Muayenesi İstek Formu	(Numune-3) Balistik Direnç 7,62x51 mm AP mühimmat ile yapılan testte ölçülen hız değeri.	Delinme olmayacaktır. Hız 820±10 (sekiz yüz yirmi artı eksi on) m/s olacaktır.	V1: 813 m/s Delinme YOK V2: 817 m/s Delinme YOK V3: 811 m/s Delinme YOK	UYGUN
3	Laboratuvar Muayenesi İstek Formu	(Numune-4) Balistik Direnç .30 Caliber M2 AP mühimmat ile yapılan testte ölçülen hız değeri.	Delinme olmayacaktır. Hız 878±9,1 (sekiz yüz yetmiş sekiz artı eksi dokuz virgül bir) m/s olacaktır.	V1: 875 m/s Delinme YOK V2: 874 m/s Delinme YOK V3: 876 m/s Delinme YOK	UYGUN

- Not: (1) Bu raporun hiçbir kısmı izinsiz çoğaltılamaz.
(2) Analize gönderilen malın numune alma işlemi gönderen makam tarafından yapılmıştır.
(3) Bu rapordaki sonuçlar yalnızca analiz edilen numuneye aittir.
(4) Uygunluk beyanı, müşteri talebi doğrultusunda, sadece elde edilen deney sonucuna göre yapılmıştır.
(5) İmzasız deney raporları geçersizdir.

32

32



**MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8'İNCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
BALİSTİK TEST VE ANALİZ LABORATUVARI**

LABORATUVAR MUAYENE RAPORU

Rapor No: 2022-558

Rapor Tarihi: 14.11.2022

SIRA NO	REFERANS DOKÜMAN MADDE NO	MUAYENE EDİLEN ÖZELLİKLER	REFERANS DOKÜMAN DEĞERLERİ	BULUNAN DEĞERLER	SONUÇ
4	Laboratuvar Muayenesi İstek Formu	(Numune-5) Balistik Direnç .30 Caliber M2 AP mühimmat ile yapılan testte ölçülen hız değeri.	Delinme olmayacaktır. Hız $878 \pm 9,1$ (sekiz yüz yetmiş sekiz artı eksi dokuz virgül bir) m/s olacaktır.	V1: 882 m/s Delinme YOK V2: 870 m/s Delinme YOK V3: 873 m/s Delinme YOK	UYGUN

- 1) Namlu Tipi: 7,62x51 mm ve 7,62x63 mm'dir.
- 2) Atış mesafesi: 10 m ve 15 m'dir.
- 3) Müşteri talebi doğrultusunda numunelere **şartlandırma uygulanmamıştır**.
- 4) Müşteri tarafından talep edilen mühimmat cinsine göre; 7,62x51 mm AP (FB7) için TS EN 1522 Haziran 2001 standardındaki hız değeri, .30 Caliber M2 AP için NIJ 0101.04 standardındaki hız değeri referans alınmıştır.
- 5) Numunelere ait görseller bu rapor ekinde verilmiştir.

Bu rapor, yukarıda miktarı ve tanıtıcı bilgileri bulunan malzemeye ait numunenin analizi sonucunda bulunan özelliklerinin, halihazır durumu ile alma/imalata esas teknik şartnamenin/standardın/dokümanın analiz edilmesi istenilen hususları yönünden **ANALİZ DEĞERLERİNİ BİLDİRİR RAPORDUR.**

Analiz Yapan

Burak YILDIZ
Makine Mühendisi

ONAY

Metin ÇALIK
Makine Y. Mühendisi
Laboratuvar Bölüm Amiri

Kontrol Eden

Dilem EMİRZEOĞLU
Kimya Mühendisi

- Not:
- (1) Bu raporun hiçbir kısmı izinsiz çoğaltılamaz.
 - (2) Analize gönderilen malın numune alma işlemi gönderen makam tarafından yapılmıştır.
 - (3) Bu rapordaki sonuçlar yalnızca analiz edilen numuneye aittir.
 - (4) Uygunluk beyanı, müşteri talebi doğrultusunda, sadece elde edilen deney sonucuna göre yapılmıştır.
 - (5) İmzasız deney raporları geçersizdir.